

عناصر نادر خاکی (REE)،

تضمین‌کننده‌ی نقش برجسته‌ی بخش معدن در آینده‌ی اقتصاد جهانی و توسعه‌ی فناوری‌های پاک، نیازمند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی

نویسندگان:

دکتر علیرضا گنجی، دکتری زمین‌شناسی اقتصادی، مدیر تحقیقات و اکتشافات شرکت معدنی و صنعتی سوراوجین عقیق
دکتر امید گنجی، دکتری مهندسی متالورژی و مواد، مدیر تحقیق و توسعه شرکت دانش‌بنیان پویشگران مواد پارت آزمون



مقدمه

جهان آینده و ایفای نقش مؤثر در رشد و توسعه‌ی فناوری‌های پاک نوین بشری شود.


در این مقاله سعی می‌گردد با معرفی اجمالی عناصر REE، کانسارها و ذخایر معدنی آن‌ها و بیان کاربردها و نقش این عناصر استراتژیک در اقتصاد جهانی و توسعه‌ی فناوری‌های پاک، توجه مخاطبان و بالأخص فعالین معدنی بخش خصوصی کشور را به اهمیت ورود آن‌ها به عرصه‌ی اکتشاف، استخراج، فرآوری و استحصال عناصر REE معطوف کرد تا همچون گذشته بتوانند گام‌های مؤثری را در اعتلا و توسعه‌ی بخش معدن کشور با نگاه به آینده‌ی اقتصادی آن برداشته و ضمن همگام شدن با فناوری‌های پاک نوین جهانی، مسئولیت خطیر خود را در جهت تأمین مواد اولیه‌ی مورد نیاز آن و حفظ جایگاه اقتصادی کشور در تولید ناخالص ملی جهانی آینده ایفا نمایند.

* عناصر نادر خاکی (REE) که از آن‌ها به‌عنوان طلای قرن ۲۱ نیز یاد می‌شود، جزو عناصر استراتژیک بسیار مهم در جهان مدرن امروزی هستند که به‌نوعی می‌توان آن‌ها را سوخت‌های پاک نیز معرفی کرد. این عناصر استراتژیک در دنیای آینده و با توسعه و پیشرفت فناوری‌های پاک - از جمله توربین‌های بادی، خودروهای برقی و هیبریدی و باتری‌های قابل شارژ - نقش بسیار مهمی را در جوامع بشری ایفا خواهند کرد و می‌توانند جایگزین بسیار شایسته‌ای برای سوخت‌های فسیلی، به‌خصوص در کشورهایی مثل ایران که اقتصاد آن‌ها کاملاً متکی به آن است، گردند. در آینده‌ی جهان که یک اتفاق نظر و اجماع جهانی برای کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای و به تبعیت از آن کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی وجود دارد، شاید تولید عناصر REE بتواند یک راهکار مناسب برای حفظ جایگاه کشورمان در اقتصاد

معرفی عناصر REE و کانی‌های محتوی آن‌ها

خاکی سبک عبارت‌اند از: لانتانوم، سریوم، پراسئودیمیموم، نئودیمیموم و ساماریوم (از عدد اتمی ۵۷ تا ۶۲) و عناصر نادر خاکی سنگین عبارت‌اند از: یورپیموم، گادولینیموم، تربیموم، دیسپروسیوم، هولمیوم، اربیوم، تولیموم، ایتریوم و لوتیتیوم (از عدد اتمی ۶۳ تا ۷۱) به‌علاوه‌ی ایتریوم (با عدد اتمی ۳۹) (شکل ۱). اسکاندیوم در هیچ‌یک از دو گروه LREE و HREE قرار نمی‌گیرد، زیرا از کانسارهایی مشابه با سایر عناصر REE قابل استخراج نیست.

* عناصر نادر خاکی (REE) شامل عناصر خانواده لانتانیدها در جدول تناوبی هستند که عدد اتمی آن‌ها از ۵۷ تا ۷۱ است. علاوه بر آن، دو عنصر اسکاندیوم با عدد اتمی ۲۱ و ایتریوم با عدد اتمی ۳۹ نیز به دلیل ویژگی‌های شیمیایی مشابه با این عناصر هم‌خانواده هستند. REE ها به دو گروه اصلی تقسیم‌بندی می‌شوند؛ عناصر نادر خاکی سبک (LREE) و عناصر نادر خاکی سنگین (HREE). عناصر نادر



که کانی مونازیت غالباً حاوی عناصر LREE بوده ولی نسبت عناصر HREE در آن دو تا سه برابر بیشتر است. سایر کانی‌های اقتصادی شناخته‌شده‌ی محتوی عناصر REE عبارت‌اند از: زینوتايم (YPO₄)، یودیالیت $\text{Na}_4(\text{Ca}, \text{Ce}, \text{Fe}, \text{Mn})_2\text{ZrSi}_6\text{O}_{17}(\text{OH}, \text{Cl})_2$ ، فسفریت ها و کانی‌های رسی حاوی REE (به‌صورت جذب یونی). دیگر کانی‌های فرعی حاوی عناصر REE که تعداد زیادی نیز دارند، معمولاً به لحاظ استحصال صنعتی این عناصر اهمیت اقتصادی ندارند. جدول ۱ فهرستی از کانی‌های فرعی حاوی عناصر REE را که تا کنون شناخته شده‌اند، معرفی کرده است.

کاربردهای صنعتی عناصر REE

* از نقطه‌نظر شیمیایی عناصر REE عوامل احیاکننده‌ی قوی هستند. ترکیبات شیمیایی این عناصر معمولاً یونی بوده و نقاط ذوب و جوش آن‌ها بالاست. عناصر REE در حالت فلزی نسبتاً نرم هستند و این در حالی است که عناصر REE دارای عدد اتمی بزرگتر خود را سخت‌تر

عناصر REE، علی‌رغم نام خود، عناصری نسبتاً فراوان در پوسته‌ی زمین هستند، به‌طوری که به‌عنوان مثال از میان آن‌ها عنصر سریوم، با میانگین فراوانی ۶۸ ppm، بیست و پنجمین عنصر فراوان در پوسته‌ی زمین بوده و فراوان‌تر از عنصر مس است. عناصر REE به دلیل ویژگی‌های ژئوشیمیایی خاصی که دارند به‌وفور در پوسته‌ی زمین پراکنده شده‌اند و این بدان معناست که این عناصر می‌توانند به‌صورت تجمعات قابل استخراج و استحصال در پوسته‌ی زمین تمرکز یافته‌اند. در واقع علت نام‌گذاری آن‌ها به‌عنوان عناصر نادر به دلیل کمیاب بودن کانی‌های حاوی این عناصر است. عناصر LREE فراوان‌تر از عناصر HREE بوده ولی در مقابل عناصر HREE که عموماً در فناوری‌های پیشرفته (High Tech) کاربرد دارند، به‌مراتب گران‌قیمت‌تر هستند.

عناصر REE در کانی‌هایی با ترکیبات متنوع یافت می‌شوند، ولی فراوان‌ترین غلظت عناصر REE در دو کانی بااستنازیت ((CeCO₃) (F) و مونازیت (CePO₄) پیدا می‌شود. کانی بااستنازیت به‌طور شاخص حاوی عناصر LREE و میزان کمتری عناصر HREE است، در حالی

| نام کانی | فرمول شیمیایی |
|---------------------|--|
| Aeschnite | $(\text{Ce, Ca, Fe})(\text{Ti, Nb})_2(\text{O, OH})_6$ |
| Aenigmatite | $(\text{Na, Ca})_2(\text{Fe, Ti, Mg})_{12}\text{Si}_{12}\text{O}_{40}$ |
| Allanite (Orthite) | $(\text{Ca, Ce})(\text{Al, Fe}^{2+})(\text{Si}_2\text{O}_7)(\text{SiO}_4)\text{O}(\text{OH})$ |
| Ancylite | $\text{SrCe}(\text{CO}_3)_2(\text{OH}) \cdot (\text{H}_2\text{O})$ |
| Apatite | $\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3\text{F}$ آپاتیت یک کانی خاص عناصر نادر خاکی نیست ولی این عناصر می‌توانند در ساختار آن تمرکز یابند که این تمرکز به‌صورت جانشینی با عنصر کلسیم در ساختار کانی رخ می‌دهد |
| Brannerite | $(\text{U, Ca, Ce})(\text{Ti, Fe})_2\text{O}_6$ |
| Britholite | $\text{Ca}_2(\text{Ce, Ca})_3(\text{SiO}_4, \text{PO}_4)_3(\text{OH, F})$ |
| Cerite | $(\text{Ce, La, Ca})_9(\text{Mg, Fe})(\text{SiO}_4)_3(\text{HSiO}_4)_4(\text{OH})_3$ |
| Cerianite | $(\text{Ce, Th})\text{O}_2$ |
| Cheralite | $(\text{Ca, Ce})(\text{Th, Ce})(\text{PO}_4)_2$ |
| Churchite | $\text{YPO}_4 \cdot 4(\text{H}_2\text{O})$ |
| Euxenite | $(\text{Y, Ce, Ca})(\text{Nb, Ta, Ti})_2\text{O}_6$ |
| Fergusonite | $\text{Y}(\text{Nb, Ti})\text{O}_4$ |
| Florencite | $(\text{Ce, La})\text{Al}_2(\text{PO}_4)_2(\text{OH})_6$ |
| Gadolinite | $\text{Y}_2\text{Fe}^{2+}\text{Be}_2\text{Si}_2\text{O}_{10}$ |
| Huanghoite | $\text{BaCe}(\text{CO}_3)_2\text{F}$ |
| Hydroxylbastnaesite | $(\text{Ce, La, Nd})\text{CO}_3(\text{F, OH})$ |
| Kainosite | $\text{Ce}_2(\text{Y, Ce})_2(\text{Si}_6\text{O}_{12})(\text{CO}_3) \cdot \text{H}_2\text{O}$ |
| Loparite | $(\text{Na, Ce, Ca, Sr, Th})(\text{Ti, Nb, Fe})\text{O}_3$ |
| Mosandrite | $\text{Na}(\text{Na, Ca})_2(\text{Ca, Ce, Y})_4(\text{Ti, Nb, Zr})(\text{Si}_2\text{O}_7)_2(\text{O, F})_2\text{F}_3$ |
| Parisite | $\text{Ca}(\text{Ce, La})_2(\text{CO}_3)_3\text{F}_2$ |
| Rinkite | $(\text{Na, Ca})_3(\text{Ca, Ce})_4\text{Ti}(\text{Si}_2\text{O}_7)_2\text{OF}_3$ |
| Samarskite | $(\text{Y, Fe}^{+3}, \text{U})(\text{Nb, Ta})_5\text{O}_4$ |
| Synchisite | $\text{Ca}(\text{Ce, Nd, Y})\text{CO}_3\text{F}$ |
| Steenstrupine | $\text{Na}_{14}\text{Ce}_6\text{Mn}^{2+}\text{Mn}^{3+}\text{Fe}^{2+}(\text{Zr, Th})(\text{Si}_6\text{O}_{18})_2(\text{PO}_4)_7 \cdot 3(\text{H}_2\text{O})$ |
| Tengerite | $\text{Y}_2(\text{CO}_3)_{20} \cdot 2-3(\text{H}_2\text{O})$ |
| Thalenite | $\text{Y}_3\text{Si}_3\text{O}_{10} \cdot (\text{OH})$ |
| Yttrotantalite | $(\text{Y, U, Fe})(\text{Ta, Nb})\text{O}_4$ |
| Zircon | ZrSiO_4 زیرکن نیز مثل آپاتیت، یک کانی خاص عناصر نادر خاکی نیست ولی این عناصر می‌توانند در ساختار آن تمرکز یابند که این تمرکز به‌صورت جانشینی با عنصر زیرکونیوم در ساختار کانی رخ می‌دهد |

جدول ۱: فهرست کانی‌های فرعی شناخته‌شده‌ی حاوی عناصر REE

نشان می‌دهند. این عناصر با سایر عناصر فلزی و غیرفلزی واکنش داده و ترکیباتی با رفتارهای شیمیایی ویژه ایجاد می‌کنند. این خصلت شیمیایی عناصر REE آن‌ها را به‌عنوان اجزای ضروری و غیر قابل جایگزینی در کاربردهای صنعتی مهمی از جمله صنایع الکترونیک، اپتیک، مغناطیس و کاتالیست مبدل ساخته است. ترکیبات عناصر REE معمولاً در زیر نور مافوق بنفش خاصیت فلورسانس دارند که این خصلت به شناسایی آن‌ها کمک می‌کند. همچنین عناصر REE با آب یا اسید رقیق شده واکنش داده و گاز هیدروژن تولید می‌نمایند.



به دلیل خصوصیات فیزیکی و شیمیایی غیرمعمول ویژه، مثل خواص مغناطیسی و اپتیکی منحصربه‌فرد، عناصر REE کاربردهای وسیعی در جنبه‌های مختلف زندگی و فرهنگ مدرن بشر امروزی دارند (شکل ۲ و جدول ۲).

عناصر REE ویژه به‌صورت عنصری و یا به‌صورت ترکیبات شیمیایی، مواد فسفرسانسی تولید می‌کنند که توانایی نشر لومینسانس داشته و برای تولید انواع زیادی از تیوب‌های اشعه و پنل‌های نمایش مسطح، در مانیتورهایی از اندازه‌ی صفحات گوشی‌های هوشمند تا اسکووربردهای بزرگ استادیوم‌ها به کار برده می‌شوند. برخی عناصر REE نیز در تولید نور فلئورسانس و LED کاربرد دارند. مواد فسفرسانس عناصر ایتریوم، یورویوم و تربیوم، فسفرسانس‌های قرمز-سبز-آبی هستند که در بسیاری از لامپ‌ها، پنل‌ها و تلویزیون‌ها استفاده می‌شوند.

صنعت شیشه بزرگ‌ترین مصرف‌کننده‌ی مواد خام REE است که این عناصر را برای جلا دادن شیشه و همچنین به‌عنوان ایجادکننده‌ی رنگ و ایجاد خصوصیات اپتیکی ویژه در شیشه مورد استفاده قرار می‌دهد. لاتانوم تا حدود ۵۰ درصد لنزهای دوربین‌های دیجیتال، از جمله دوربین‌های موبایل را تشکیل می‌دهد.

کاتالیست‌های پایه‌ی لاتانوم در پالایش نفت و کاتالیست‌های پایه‌ی سریوم در مبدل‌های کاتالیزوری خودروها مورد استفاده قرار می‌گیرند. امروزه کاربرد مگنت‌های دائمی که در آن‌ها عناصر REE به کار گرفته می‌شوند، به‌سرعت در حال رشد است. مگنت‌های نئودیمیوم-آهن-بور قوی‌ترین مگنت‌های شناخته‌شده هستند که در شرایطی که مکان و وزن دو فاکتور محدودیت‌زا هستند، بسیار مفیدند. مگنت‌های عناصر REE در هارد دیسک‌های کامپیوتری و درایوهای CD و DVD نیز استفاده می‌شوند. زمانی که از مگنت REE استفاده می‌شود، سوزن

شکل ۲: عناصر REE در اجزای مختلفی از مصنوعات که امروزه در جوامع بشری نوین مورد استفاده قرار می‌گیرند کاربرد دارند



| کاربردهای امروزی | عنصر REE |
|--|------------|
| آلیاژهای فلزی مورد استفاده در صنایع هوافضا | اسکاندیوم |
| مواد فسفرسانس، سرامیک‌ها، آلیاژهای فلزی | ایتریوم |
| باتری‌ها، کاتالیست‌های مورد استفاده در پالایش نفت | لانتانوم |
| کاتالیست‌های اتومبیل، کاتالیست‌های شیمیایی، جلادهنده‌ی شیشه، آلیاژهای فلزی | سربوم |
| مگنت‌های دائمی شدت بالا، پیگمنت سرامیکی زرد رنگ، اتوکاتالیست | پراسئودیوم |
| مگنت‌های دائمی شدت بالا | نئودیمیوم |
| منبع اشعه‌ی بتا | پرومتیوم |
| مگنت‌های دائمی دما بالا | ساماریوم |
| منبع نور فلئورسانس | پوروپیوم |
| عامل کنتراست MRI، رادهای رآکتورهای هسته‌ای | گادولیمیوم |
| ماده‌ی فسفرسانس برای تولید نور، مگنت‌های دائمی شدت بالای دما بالا | تربیوم |
| مگنت‌های دائمی شدت بالای دما بالا، لیزرها | دیسپروسیوم |
| مگنت‌های دائمی شدت بالا | هولمیوم |
| لیزرها، رنگ دهنده‌ی شیشه | اربیوم |
| مواد مغناطیس سرامیکی (در حال تحقیق و توسعه) | تولیوم |
| فناوری فیبرهای نوری، پنل‌های خورشیدی | ایتریوم |
| اسکنرهای توموگرافی انتشار پوزیترون (PET) | لوتتیوم |

جدول ۲: مهم‌ترین کاربردهای صنعتی امروزی هر یک از عناصر REE

که اغلب به‌طور جداگانه در سنگ‌های مختلف تمرکز می‌یابند، در داخل شبکه‌ی کانی‌های اصلی یا فرعی خاص تجمع پیدا می‌کنند. در محیط‌های آذرین، مقادیر زیادی از محتوای عناصر REE ماگما توانایی ورود به ساختار بلورین کانی‌های سیلیکاته‌ی اصلی تشکیل‌دهنده‌ی سنگ‌های آذرین را نداشته و در نتیجه زمانی که این گونه کانی‌ها- از قبیل فلدسپارها، پیروکسن‌ها، اولیوین و آمفیبول‌ها- متبلور می‌شوند، اکثر عناصر REE در ماگمای باقیمانده متبلور نشده، تمرکز یافته تا آنجا که در پی ادامه‌ی روند تبلور ماگما و در مراحل نهایی آن کانی‌های خاص محتوای عناصر REE متبلور می‌شوند. عناصر REE می‌توانند در ساختار بلورین این کانی‌های خاص جایگزین یکدیگر شده و بنابراین چندین عنصر REE درون یک کانی خاص جای می‌گیرند.

عناصر REE عموماً در سنگ‌ها و جایگاه‌های زمین‌شناسی غیرمعمول به وجود می‌آیند و همان‌طور که قبلاً نیز اشاره گردید، علی‌رغم آنکه در پوسته‌ی زمین معمول هستند ولی به‌ندرت به‌صورت تمرکزات اقتصادی یافت می‌شوند. کانسارهای اقتصادی شناخته‌شده‌ی عناصر REE در دو گروه اصلی ذیل تقسیم‌بندی می‌شوند:

گروه اول) کانسارهای آذرین REE؛ خود شامل چهار زیرگروه اصلی است که عبارت‌اند از:

یک درایو دیسک کامپیوتری ثبات و پایداری بالایی را در حرکت چرخشی آن ایجاد می‌کند. همچنین این نوع مگنت‌ها در طیف وسیعی از سیستم‌های فرعی اتومبیل‌های معمولی، مثل فرمان‌های برقی، شیشه‌های برقی، صندلی‌های برقی و بلندگوهای صوتی، استفاده می‌شوند.

باتری‌های هیبریدی نیکلی با آلیاژهای پایه‌ی لانتانوم به‌عنوان آند ساخته می‌شوند. این نوع باتری‌ها وقتی در خودروهای برقی هیبریدی استفاده می‌شوند، مقادیر قابل توجهی از عنصر لانتانوم را مصرف می‌کنند به‌طوری که این مقدار مصرف حدود ۱۰ تا ۱۵ کیلوگرم برای هر خودروی برقی است.

عناصر سربوم، لانتانوم، نئودیمیوم و پراسئودیوم معمولاً به شکل یک اکسید اختلاطی که میش متال (mischmetal) نامیده می‌شود، در فولادسازی برای جدایش ناخالصی‌ها و تولید آلیاژهای ویژه بکار برده می‌شوند.

کانسارهای عناصر REE

* عناصر REE، به دلیل به اشتراک‌گذاری بار یونی سه ظرفیتی (3^+) و تشابه شعاع یونی، عموماً همراه با یکدیگر در پوسته‌ی زمین یافت می‌شوند. این عناصر برخلاف عناصر فلزی مثل طلا یا مس

| REE (کاتی) های | اصلی REE عناصر | نوع کانسار | موقعیت جغرافیایی | نام کانسار |
|--|----------------------|-------------------------------|---------------------|---|
| Bastnaesite | La. Ce. Nd | کربناتیت | کالیفرنیا، آمریکا | Mountain Pass |
| Bastnaesite, parisite, monazite | LREE | کربناتیت/گرمابی | مغولستان داخلی، چین | Bayan Obo |
| Apatite, monazite, synchysite, churchite, plumbogummite-group minerals | LREE | کربناتیت/لاتریت | جنوب غربی استرالیا | Mount Weld |
| Eudialyte. steenstrupine | La. Ce, Nd | سنگ‌های آذرین پرآلکان | گرینلند ((دانمارک | Ilimaussaq (Kronefeldt, Kringlerne, Motzfeldt So) |
| Eudialyte | Ce, La | سنگ‌های آذرین پرآلکان | آفریقای جنوبی | Pilanesberg |
| Monazite. apatite | La. Ce. Nd | رگه‌ای | آفریقای جنوبی | Steenkampskraal |
| Apatite, allanite | La. Ce. Pr. Nd | رگه‌ای | کانادا | Hoidas Lake |
| Bastnaesite | La. Ce, Pr, Nd, HREE | سنگ‌های آذرین پرآلکان | کانادا | Thor lake |
| Gadolinite. bastnaesite | La. Ce, Nd, HREE | سنگ‌های آذرین آلکان / گرمابی | کانادا | Strange Lake and Misery Lake |
| Apatite. allanite | La. Ce, Nd | رگه‌ای | استرالیا | Nolans Bore |
| Eudialyte | La. Ce. Nd. HREE | سنگ‌های آذرین پرآلکان | سوئد | Norra Karr |
| Eudialyte. apatite | LREE + Y. minor HREE | سنگ‌های آذرین پرآلکان | روسیه، پنینسولا | Khibina and Lovozero |
| Monazite. bastnaesite | LREE | کربناتیت | زامبیا | Nkwombwa Hill |
| Monazite-Ce, bastnaesite-Ce | LREE | کربناتیت | مالاوی | Kagankunde |
| Synchysite, parisite, bastnaesite | LREE | کربناتیت | مالاوی | Tundulu |
| Synchysite. apatite | LREE. especially Nd | کربناتیت | مالاوی | Songwe |
| Clay minerals | La. Nd. HREE | خاک‌ها | جنوب چین | Chinese ion adsorption deposit |
| Bastnaesite | LREE | کربناتیت | سیچوان، چین | Maoniuping |
| Bastnaesite. parisite | LREE | کربناتیت | ویتنام | Deep Sea |
| | | غشاء سطحی زمین، گل‌های پلاژیک | اقیانوس آرام | Deep Sea |

پایین، شکل ۳: معدن Bayan Obo چین، بزرگ‌ترین معدن REE جهان

بالا، جدول ۳: تعدادی از انواع کانسارهای REE مهم شناسایی شده در جهان





بالا، شکل ۴: معدن Strange Lake کانادا واقع در شمال شرقی کبک

پایین، شکل ۵: معدن REE نوع لاتریتی Mont Weld واقع در استرالیای غربی



(۱) کانسارهای کربناتی،
 (۲) کانسارهای آلکالن (یا پرآلکالن)،
 (۳) کانسارهای پگماتی و
 (۴) کانسارهای ماگمایی-گرمایی (یا رگه‌ای)
گروه دوم) کانسارهای رسوبی REE: شامل پنج زیرگروه اصلی است که عبارت‌اند از:
 (۱) کانسارهای بازماندی (لاتریتی و بوکسیتی)
 (۲) کانسارهای پلاسی،
 (۳) کانسارهای فسفریتی یا فسفات‌ها،
 (۴) کانسارهای رسی جذب یونی و
 (۵) کانسارهای همراه زغال‌سنگ‌ها.
 در جدول ۳ تعدادی از انواع کانسارهای REE مهم شناسایی شده در جهان تشریح شده‌اند.
 حتی با داشتن این تنوع کانساری، تمرکزات اقتصادی قابل استخراج عناصر REE کمیاب هستند. به‌عنوان مثال، با آنکه بیش از ۵۰۰ کانسار REE نوع کربناتی در جهان شناسایی شده‌اند، فقط ۶ تا از آن‌ها در حال حاضر برای استخراج عناصر REE مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند.

کربناتیت‌ها میزبان بزرگ‌ترین کانسارهای REE جهان هستند و به‌طور شاخص از عناصر LREE غنی شده‌اند. کربناتیت‌ها سنگ‌های آذرین غیرمتعارفی هستند که از ماگماهای غنی از کربنات حاصل می‌شوند، در مقابل ماگماهای معمولی غنی از سیلیس که به وجود آورنده‌ی سنگ‌های آذرین متعارف هستند. سنگ‌های آذرین کربناتی، سنگ‌هایی‌اند که بیش از ۵۰ درصد کانی‌های تشکیل‌دهنده‌ی آن‌ها کانی‌های کربناته، به‌طور رایج کلسیت و دولومیت، هستند. کربناتیت‌ها بالاترین تمرکزات عناصر REE را در بین تمامی سنگ‌های آذرین دارا

سنگ‌ها غالباً غنی از کانی آپاتیت هستند. یکی از کانسارهای REE نوع پگماتیتهی حاوی آپاتیت در ایالت نیویورک امریکا واقع شده است به نام Mineville که در واقع یک معدن آهن است. تیلینگ باطله‌ی این معدن محتوی آپاتیت است که غنی از عناصر REE است. میانگین غلظت اکسیدهای عناصر REE در آن حدود ۱۱ درصد تخمین زده شده و حجم کل باطله‌ی محتوی عناصر REE در این معدن ۱۰ میلیون تن برآورد شده است.

مطالعات زیادی نشان داده‌اند که بوکسیت‌ها می‌توانند غنی از عناصر REE باشند. ذخایر بزرگ بوکسیت دنیا در کشورهای گینه، استرالیا، برزیل، جامائیکا و چین یافت شده‌اند. بوکسیت‌های کارستی که تنها ۱۴ درصد از کل ذخایر بوکسیتی جهان را تشکیل می‌دهند، محتوی عناصر REE بیشتری نسبت به بوکسیت‌های لاتریتی دارند. بوکسیت

هستند. امروزه عناصر REE از بزرگ‌ترین کانسارهای REE آذرین نوع کربناتیتهی واقع در کالیفرنیا ایالات متحده (Mountain Pass)، چین و غرب استرالیا (Mount Weld) استخراج می‌شوند.

سنگ‌های آذرین آلکالن (پرآلکالن)، متشکل از گروهی از انواع سنگ‌های آذرین غیرمتعارف هستند که میزان سیلیس آن‌ها کم و به نسبت سدیم، پتاسیم و کلسیم بالا دارند. از جمله سنگ‌های آذرین آلکالن میزبان کانسارهای REE، می‌توان به نفلین سینیت‌ها، تراکیت‌ها و گرانیت‌های پرآلکالن اشاره نمود که این مجموعه‌های سنگی معمولاً در موقعیت‌های تکتونیکی داخل ورقه‌های قاره‌ای همراه با ریفت‌های قاره‌ای و گسل‌ها در ارتباط با ماگماتیسم نقاط

شکل ۶: استحصال موناژیت از ماسه‌های ساحلی معدن Tamil Nadu هند



های غنی از REE ها به‌فراوانی در چین کشف شده‌اند. مقدار عناصر REE در بوکسیت‌های چین ۰,۰۵ تا ۰,۲ درصد است. مطالعه‌ی عناصر REE در بوکسیت‌های کارستی چین نشان داده است که این عناصر به دو صورت رخ می‌دهند؛ یا جذب سطحی کانی‌های دیاسپور، گیبسیت و کانی‌های رسی می‌شوند و یا در ساختار بلورین کانی‌های دیاسپور و گیبسیت به‌صورت ایزوموف جایگزین می‌گردند. در تعدادی از بوکسیت‌های کارستی دنیا نیز عناصر REE در ساختار کانی‌های خاص حاوی این عناصر، از قبیل پارسیسیت، چرچیت، سینچیزیت و سریانیت یافت شده‌اند. عناصر REE معمولاً در افق‌های غنی از Al و گاهی غنی از Fe تجمع می‌یابند. کانی‌های فلوئور کربناته فراوان‌ترین کانی‌های حاوی عناصر REE در بوکسیت‌های کارستی هستند. غنی‌شدگی عناصر LREE در این کانی‌ها در همه‌ی کانسارها تأیید شده است.

داغ تشکیل می‌شوند. کانی‌های اصلی محتوی عناصر REE در این نوع کانسارها عبارت‌اند از؛ یودیالیت، لوپاریت، گیتینسیت، زینوتایم، موناژیت، زیرکن، فرگوسنیت و به میزان کمتر باستانازیت. در سالیان اخیر پروژه‌های اکتشافی زیادی در جای‌جای جهان بر روی توده‌های بزرگ سنگ‌های آذرین آلکالن برای کشف کانسارهای REE مرتبط انجام شده که منجر به کشف تمرکزات قابل توجهی از عناصر REE (مجموع درصد اکسیدهای عناصر REE برابر ۰,۳ تا ۲,۶ درصد) شده است. مهم‌ترین کانسارهای آذرین آلکالن REE شناسایی شده در جهان در موقعیت‌های گرین لند (Ilmaussaq)، روسیه (Lovozero and Khibiny)، کانادا (Thor Lake, Strange) و آمریکا (Bokan Mountain) و استرالیا (Toongi and Brockman) واقع شده‌اند.

پگماتیت‌ها سنگ‌های آذرین نفوذی فلسیک دانه‌درشت‌اند که غنی از عناصر ناسازگار ژئوشیمیایی از جمله عناصر REE هستند. این

کانسارهای فسفریت به صورت نهشته‌های شیمیایی در مناطق فلات قاره‌ای تشکیل می‌شوند. بالا آمدن آب‌های سرد غنی از فسفات و گرم شدن آن‌ها سبب کاهش حلالیت آن شده و این نهشته‌ها رسوب می‌کنند. عناصر REE می‌توانند در شبکه‌ی کانی فرانکولیت (Ca, Mg, Sr, Na) $10(\text{CO}_3, \text{SO}_4, \text{PO}_4)$ (۳-۶۴۲) جانشین عنصر کلسیم شده و بدین ترتیب در نهشته‌های فسفریتی تمرکز پیدا کنند. در نهشته‌های فسفریتی دونین فوقانی ایالات متحده میزان تمرکز عناصر REE به حدود ۱۸۰۰۰ ppm می‌رسد که تقریباً ۱۰۰ درصد آن با استفاده از اسید رقیق شده قابل استحصال است.

کانسارهای رسی جذب یونی در جنوب چین اولین ذخایر عناصر HREE جهان هستند. این نوع کانسارها به‌طور غیررسمی بنام کانسارهای رسی جنوب چین نیز شهرت دارند. تجمعات رسی ضخیم میزبان تمرکزهای پایینی از عناصر REE (از حدود ۰,۰۴ درصد تا ۰,۲۵ درصد مجموع اکسیدهای REE) در مناطق استوایی با بارش متوسط تا زیاد تشکیل شده‌اند. فرآیندهای متوالی که سبب تشکیل این نوع کانسارها شده‌اند عبارت‌اند از: (۱) آبشست عناصر REE توسط آب‌های زیرزمینی از داخل پی‌سنگ‌های گرانیتی، (۲) تشکیل زون‌های ضخیمی از خاک‌های غنی از رس در روی پی‌سنگ‌های گرانیتی و (۳) جذب یونی ضعیف عناصر REE متحرک توسط کانی‌های رسی موجود در خاک. علی‌رغم غلظت‌های پایین عناصر REE، کانسارهای رسی جنوب چین اقتصادی هستند زیرا اولاً عناصر REE به‌راحتی توسط اسیدهای ضعیف از رس‌ها قابل استحصال بوده، ثانیاً این کانسارها غالباً غنی از عناصر HREE بسیار باارزش هستند و ثالثاً هزینه‌های پرسنلی در این معادن بسیار پایین است. منطقه‌ی Longnan-Xunwu-Jiangxi در استان جنوب چین بزرگ‌ترین منطقه‌ی قرارگیری کانسارهای REE رسی جذب یونی و مهم‌ترین تولیدکننده‌ی HREE در جهان است. معادن Heling و Zudong در این منطقه به‌ترتیب مهم‌ترین کانسارهای HREE و LREE رسی جذب یونی در چین هستند.

علاوه بر این‌ها، در حال حاضر یک پروژه‌ی پایلوت در کشور جامائیکا در حال ارزیابی است که در آن بازیافت عناصر REE از تیلینگ‌های گل‌های قرمز تولید شده در طی فرآوری بوکسیت در حال بررسی است؛ که این نوع از تمرکزهای عناصر REE را نیز می‌توان به‌عنوان نوع دیگری از کانسارهای رسی جذب یونی در نظر گرفت.

کانسارهای REE همراه با زغال‌سنگ‌ها در کشورهای ایالات متحده، روسیه و چین یافت شده‌اند. زغال‌سنگ‌ها علاوه بر عناصر REE می‌توانند حاوی رنیوم و وانادیم نیز باشند و جزو منابع اصلی عنصر ژرمانیوم محسوب می‌گردند. سه منشأ برای عناصر کمیاب همراه با زغال‌سنگ‌ها ذکر شده است: (۱) منشأ آلی، (۲) جذب سطحی توسط کانی‌های رسی موجود در حوضه زغالی و (۳) منشأ معدنی و رسوبات همراه با مواد آلی در حین تشکیل زغال. عناصر REE هم داخل لایه‌های



شکل ۷: تانک‌های اسیدی و حوضچه‌های رواناب استحصال عناصر HREE در معدن Longnan جنوب چین

کانسارهای پلاسری حاوی مونازیت-زینوتایم تا اواسط دهه‌ی ۱۹۶۰ منابع مهمی از REE بشمار می‌رفتند. کانی REE-توریوم-فسفات مونازیت می‌تواند از برخی نهشته‌های ساحلی قدیمی و جدید به‌عنوان یک محصول فرعی در طی استخراج کانی‌های سنگین هدف، مانند ایلمنیت، روتیل و زیرکن، بازیافت شود. در این‌گونه نهشته‌ها، کانی‌های ایلمنیت و روتیل کانی‌های اصلی باارزش هستند که به روش‌های مکانیکی از نهشته‌های ماسه‌ای و سیلتی جدا می‌شوند. به‌طور هم‌زمان با این فرآیند جدایش کانی مونازیت نیز قابلیت بازیافت دارد. کانی مونازیت به‌عنوان یک محصول فرعی از ماسه‌های ساحلی سواحل جنوبی هند بازیافت می‌شود. در آنجا کانی مونازیت یک منبع مهم از عناصر LREE و توریوم محسوب می‌شود. توریوم بازیافت شده ذخیره می‌گردد تا در آینده به‌عنوان سوخت هسته‌ای مورد استفاده قرار گیرد. در حال حاضر استفاده از توریوم در مرحله‌ی تحقیق و توسعه است. کانی زینوتایم که نسبت به مونازیت کمتر معمول است، به‌عنوان منبعی برای عنصر ایتریوم و سایر عناصر REE به‌صورت یک محصول فرعی از معادن پلاسری قلع بازیافت می‌شود.

شکل ۸: معدن زغال‌سنگ Pavlovka روسیه که از خاکستر زغال‌سنگ آن (با محتوای REE ۹۰۰ تا ۸۴۰۰ ppm) عناصر REE استحصال می‌شوند.



زغال سنگ و خاکستر زغال سنگ و هم در لایه‌های سنگ‌های رسوبی فوقانی و هم در لایه‌های سنگ‌های رسوبی تحتانی لایه‌های زغال سنگ می‌توانند تمرکز یابند. مطالعات نشان داده است تمرکز عناصر REE در خاکستر حاصل از احتراق زغال سنگ بیشتر از خود زغال سنگ است. استخراج این عناصر از خاکستر آسان‌تر از معدنکاری زغال سنگ است و این امر موجب کاهش چشم‌گیر مشکلات زیست‌محیطی ناشی از خاکسترهای حاصل از احتراق می‌شود. بر اساس داده‌های تجربی مربوط به استخراج عناصر REE از خاکستر حاصل از احتراق در روسیه، عیار حد ۰,۱ درصد برای بازیابی عناصر REE در زغال سنگ‌ها انتخاب شده است. البته چنانچه ضخامت لایه‌ی زغال سنگ بزرگ‌تر از ۵ متر باشد، عیار حد ۰,۰۸ یا ۰,۰۹ درصد هم اقتصادی خواهد بود.


* کل منابع معدنی عناصر REE جهان معادل ۴۷۸ میلیون تن اکسیدهای REE (یا REO) برآورد می‌گردند که غالب آن مربوط به کانسارهای کربناتیته بوده و به ترتیب در کشورهای چین، برزیل، استرالیا و کانادا قرار گرفته‌اند. از این میان ۴۲ درصد کانسارهای REE از نوع معادن سایز متوسط (medium-sized)، با میزان ذخیره‌ی کمتر از ۱۰۰۰۰۰ تن REO بوده و ۸۵ درصد کانسارهای REE دارای غلظت REO کمتر از ۳ درصد هستند.

عرضه و تقاضای جهانی عناصر REE

* از دهه‌ی ۱۹۶۰ به بعد کاربرد عناصر REE به‌طور تدریجی در زندگی روزمره بشر گسترش یافت، از صفحات تلویزیون گرفته تا صنعت نفت و سیستم‌های کامپیوتری، همین امر سبب گردید تا تولید و مصرف جهانی عناصر REE به‌طور قابل ملاحظه‌ای در دهه‌های بعدی افزایش پیدا کند (شکل ۹). امروزه عناصر REE به‌طور گسترده‌ای در انواع کاتالیست‌ها، متالورژی، سیستم‌های پزشکی، فناوری‌های پیشرفته، تولید انرژی‌های پاک و سیستم‌های دفاعی نظامی مورد استفاده قرار می‌گیرند و به‌ویژه در حال ظهور در عرصه‌ی فناوری‌های پاک، مثل توربین‌های بادی، خودروهای برقی، تولید روشنایی‌های کم‌مصرف و مبدل‌های کاتالیتیک هستند. ارزش کل تولیدات محتوی عناصر REE جهان حداقل ۱,۵ تا ۲ تریلیون دلار است که این مقدار نزدیک به ۵ درصد کل تولید ناخالص ملی جهان را در سال ۲۰۰۹ به خود اختصاص داده است. تغییر قابل توجه رخ داده از سمت منابع انرژی سنتی، مثل سوخت‌های فسیلی، به سمت منابع انرژی پاک، مانند افزایش تولید خودروهای برقی و توربین‌های بادی، منجر به افزایش مستمر تقاضای عناصر REE در دهه‌های آینده خواهد شد و این افزایش تقاضا سبب نیاز بیشتر به تولید عناصر REE در جهان و نیاز به یک زنجیره‌ی تأمین پایدار در بلندمدت خواهد گردید.


در سال ۲۰۱۶ تولید جهانی عناصر REE معادل ۱۲۶۰۰۰ تن اکسیدهای REE (یا REO) بوده است (شکل ۱۰) که اساساً توسط دو کشور چین (۸۵ درصد تولید جهانی) و استرالیا (۱۰ درصد تولید جهانی) و بعد از آن‌ها توسط کشورهای مالزی، برزیل، هند، روسیه و ویتنام تأمین شده است.

مصرف جهانی عناصر REE در سال ۲۰۱۵ به مقدار ۱۱۹۶۵۰ تن




شکل ۹: عرضه و تقاضای جهانی عناصر REE

شکل ۱۰: نمودار توزیع جهانی تولید و مصرف عناصر REE در سال ۲۰۱۵



شکل ۱۱: تقاضای جهانی اکسیدهای REE برای فناوری‌های پاک در سال‌های ۲۰۱۶، ۲۰۲۰، ۲۰۲۵ و ۲۰۳۰



| سال | انرژی باد (MW) | روشنایی‌ها | | | وسایل نقلیه‌ی برقی | | باتری‌ها | مبدل‌های کاتالیتیک |
|------|----------------|---------------|------|------|--------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|
| | | LFL | CFL | LED | خودروهای برقی | دوچرخه‌های برقی | باتری‌های نیکل-هیدرید فلز | |
| | | (میلیون لامپ) | | | (وسیله‌ی نقلیه) | | (باتری) | (میلیون خودرو) |
| ۲۰۱۶ | ۶۳,۳۵۰ | ۲۱۴۲ | ۲۹۰۳ | ۲۶۷۵ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۰,۱۲۵ | ۹۵ |
| ۲۰۲۰ | ۷۹,۰۰۵ | ۱۶۰۴ | ۱۴۹۱ | ۴۸۲۸ | ۲,۱۴۰,۰۰۰ | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۱,۹۰۰ | ۱۰۰ |
| ۲۰۲۵ | ۷۶,۸۱۰ | ۱۱۱۶ | ۶۶۲ | ۵۸۷۴ | ۷,۹۵۳,۳۷۵ | ۳۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۷۱۵,۸۰۳ | ۱۱۱ |
| ۲۰۳۰ | ۱۰۷,۴۸۸ | ۷۷۶ | ۲۹۴ | ۷۱۴۶ | ۲۹,۵۳۰,۳۲۳ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۷,۷۲۹ | ۱۱۷ |

جدول ۴: مروری اجمالی بر تقاضای جهانی فناوری‌های پاک در سال‌های ۲۰۱۶/۲۰/۲۵/۳۰

جدول ۵: مقدار میانگین مصرف هر یک از عناصر REE در فناوری‌های پاک

| کاربرد | La (kg) | Ce (kg) | Nd (kg) | Eu (kg) | Tb (kg) | Dy (kg) | Y (kg) |
|------------------------------------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|
| توربین‌های بادی | | | ۱۲۰ | | | ۱۲ | |
| خودروهای برقی (موتور) | | | ۰,۴۵ | | | ۰,۰۷۵ | |
| دوچرخه‌های برقی (موتور) | | | ۰,۰۳۸ | | | ۰,۰۳۱ | |
| باتری‌های نیکل-هیدرید فلزی (باتری) | ۰,۶۱ | ۰,۸۶ | ۰,۲۵۵ | | | | |
| CFL (لامپ) | ۰,۰۰۰۷۶۵ | ۰,۰۰۰۱۸ | | ۰,۰۰۰۴۰۵ | ۰,۰۰۰۴۵ | | ۰,۰۰۰۵۵۸ |
| LFL (لامپ) | ۰,۰۰۰۴۶۲ | ۰,۰۰۰۱۳۷ | | ۰,۰۰۰۹۴۵ | ۰,۰۰۰۱۰۵ | | ۰,۰۰۱۳ |
| LED (لامپ) | | | | ۰,۰۰۰۰۰۴ | | | ۰,۰۰۰۰۰۵ |
| مبدل‌های کاتالیتیک (خودرو) | | ۰,۰۲ | | | | | |

معادل REO تخمین زده شد که این مصرف به ترتیب به کاتالیست‌ها (به‌عنوان بزرگ‌ترین بخش) و بعد از آن به مگنت‌های دائمی، لادهنده‌ها و سایر تولیدات اختصاص داشته است (شکل ۱۰). نرخ رشد سالانه تقاضای جهانی عنصر REE تا سال ۲۰۲۰ حدود ۵ درصد بوده و پیش‌بینی می‌شود که این نرخ رشد با توجه به رشد فزاینده‌ی بازار انرژی‌های پاک افزایش یابد. یک چنین تقاضای روبه‌افزایشی فشار بزرگی بر زنجیره‌ی تأمین جهانی عنصر REE وارد آورده و آن را به‌طور مستمر به چالش خواهد کشید.

عنصر REE نقش بسیار مهمی در فناوری‌های پاک نوظهور، مانند توربین‌های بادی، خودروهای برقی، روشنایی‌های کم‌مصرف و باتری‌های قابل شارژ، ایفا می‌کنند و پیش‌بینی می‌شود که مقارن با تغییر مسیر سیستم انرژی جهانی به سمت یک سیستم پایدارتر و تجدیدپذیرتر، این فناوری‌های پاک به‌طور قابل ملاحظه‌ای در دهه‌های آینده رشد کنند. لذا به تبعیت از این رشد روزافزون، تقاضای عنصر REE نیز افزایش خواهد یافت و این مسئله نیاز فوری برای تأمین عنصر REE در آینده را به دنبال خواهد داشت. به‌عنوان مثال، تولید خودروهای برقی جدید در سال ۲۰۱۶ بیش از ۷۵۰۰۰۰ عدد بوده است و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۵ سالانه حداقل ۳۰ درصد افزایش یابد و با توجه به اینکه

۱۰ درصد خودروهای برقی از مگنت‌های دائمی بر پایه‌ی عنصر REE استفاده می‌کنند لذا پیش‌بینی می‌شود که این رشد تولید تقاضای چند برابری عنصر REE را در پی خواهد داشت. جدول ۴ مروری اجمالی بر این مسئله دارد. مقدار میانگین مصرف هر یک از عناصر REE در هر کدام از مصارف فناوری‌های پاک در جدول ۵ نشان داده شده است و میزان تقاضای جهانی عنصر REE برای فناوری‌های پاک در شکل ۱۱ نمایش داده شده است. پیش‌بینی می‌گردد تقاضای جهانی بازار روشنایی‌ها برای عنصر REE به‌طور ادامه‌داری کاهش یابد، ولی در مقابل تقاضای جهانی بازارهای توربین‌های بادی، خودروهای برقی و باتری‌های نیکل-هیدرید فلز (NiHM) برای این عنصر به‌طور فزاینده‌ای افزایش خواهد داشت.

تقاضای جهانی فناوری‌های پاک برای عنصر REE در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۲۰ به ترتیب معادل ۳۳,۹ و ۳۳,۳ هزار تن بوده و برای سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۳۰ به ترتیب معادل ۳۳,۶ و ۵۱,۹ هزار تن REO (اکسیدهای عنصر REE) پیش‌بینی می‌گردد. از میان کل فناوری‌های پاک سهم تقاضای جهانی انرژی باد، خودروهای برقی و باتری‌های نیکل-هیدرید فلز (NiHM) برای REO در سال ۲۰۱۶ به ترتیب ۱۱,۶ درصد، ۵۰,۱ درصد و ۳,۴ درصد بوده است که پیش‌بینی می‌گردد این

عناصر REE ایران نیازمند تکمیل مطالعات اکتشافی، فرآوری و استحصال این عناصر بوده و در این راستا ورود بخش خصوصی معدنی کشور و به کارگیری توان و تجربه‌ی فنی و اقتصادی آن و البته برقراری ارتباط با شرکت‌های خصوصی بین‌المللی دارای تجربه و فناوری لازم از کشورهای تولیدکننده‌ی این عناصر در جهان می‌تواند بسیار راهگشا گردد.

سه‌م‌ها در سال ۲۰۳۰ افزایش یافته و به ترتیب به ۱۳،۴ درصد، ۶۸،۵ درصد و ۱۰،۳ درصد برسد، البته تقاضای اکسیدهای عناصر نئودیمیوم و دیسپروسیوم از طرف این سه حوزه‌ی فناوری پاک به مراتب بیشتر خواهد بود و پیش‌بینی می‌گردد که نسبت به سال ۲۰۱۶ در سال ۲۰۳۰ به ترتیب به میزان ۱۹۹،۲ درصد و ۲۶۸،۳ درصد افزایش یابد. این مسئله بیانگر آن است که از بین عناصر REE دو عنصر نئودیمیوم و دیسپروسیوم به‌طور فزاینده‌ای نقش مهم‌تری در توسعه‌ی فناوری‌های پاک در آینده ایفا خواهند کرد و لذا از هم اکنون بیشتر پروژه‌های اکتشافی عناصر REE در جهان بر روی این دو عنصر متمرکز شده‌اند.

وضعیت ذخایر معدنی عناصر REE در ایران

* در ایران گام‌های نخستین برای شناسایی کانسارها و ذخایر معدنی عناصر REE برداشته شده و مطالعات نسبتاً خوبی عمدتاً توسط بخش دولتی، از جمله سازمان‌های زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، انجام شده است. اهم این مطالعات بر روی اکتشاف عناصر REE در کانسارهای آهن-آپاتیت تپ کایرونا (از جمله چغارت، چادرملو، لکه سیاه، زیرگان، میشدان، چاه گز و اسفوردی)، کانسارهای پلاسری (پلاسر مروست در استان یزد)، بوکسیت‌ها (بوکسیت جاجرم) و زغال‌سنگ‌ها (کارمزد، سنگرود، طزره، همکار، هشونی، پابدانای اصلی، چشمه پودنه و هجدک) صورت پذیرفته است که نتایج حاصل از این مطالعات را به تفکیک و به‌طور خلاصه به‌صورت ذیل می‌توان بیان نمود؛

- کانسارهای آهن آپاتیت ایران از لحاظ تمرکز عناصر REE با ارزش محسوب می‌شوند. به‌طوری که به‌عنوان مثال در معدن فسفات اسفوردی، جدایش عناصر REE از آپاتیت به‌عنوان محصول فرعی و در نتیجه بهبود کیفیت کنسانتره فسفات، نزدیک به سطح بودن کانسار و استخراج آن به روش روباز و نیز غنی بودن باطله‌های معدن، همگی این معدن را از حیث استخراج و استحصال عناصر REE اقتصادی نموده‌اند. - کانسار پلاسری مروست استان یزد، حاوی کانی مونازیت با عیار قابل قبول است ولی مطالعات فرآوری و به‌ویژه تست‌های استحصال عناصر REE کامل نبوده و نیازمند بررسی‌های تفصیلی‌تر است.

- محتوای عناصر REE در کانسار بوکسیتی جاجرم بیشتر از بسیاری از کانسارهای بوکسیتی چین است و با توجه به حضور این عناصر به‌صورت جذب یونی در بخش‌های رسی این کانسار فرآوری و استحصال آن‌ها کم‌هزینه‌تر و آسان‌تر بوده که در حال حاضر در مطالعات و تست‌های پایلوت آن در حال انجام است.

- مطالعات انجام‌شده بر روی کانسارهای زغال‌سنگ ایران حاکی از بالا بودن محتوای عناصر REE در این کانسارها حتی نسبت به برخی کانسارهای زغال‌سنگ کشورهای چین و آمریکا است. ولی این نوع کانسارها هنوز نیازمند انجام مطالعات اکتشافی تفصیلی و تست‌های فرآوری و استحصال تکمیلی هستند.

* با توجه به مطالب فوق‌الذکر، کاملاً مشخص است که شناسایی و مطالعه‌ی فنی-اقتصادی انواع مختلف کانسارها و پتانسیل‌های معدنی

منابع مورد استفاده

- محمدی زاده، م.، کوهساری، ا.ح.، ۱۳۹۴، مطالعه منابع عناصر نادر خاکی با هدف امکان‌سنجی استخراج این عناصر در ایران، دومین همایش ملی زمین‌شناسی و اکتشاف منابع، دانشگاه شیراز

- ΥΣΓΣ Σχιεντιφιχ Ινβεστιγατιονσ Ρεπορτ, 2010, Τησ Ραρε-Εαρτη Ελεμεντσζιταλ το Μοδερν Τεχνηολογιεσ ανδ Λιφεστυλεσ, Υ.Σ. Γεολογιχαλ Συρψεσ

- Βανκ, Τ., ετ αλ., 2017, Γεολογι οφ Ραρε Εαρτη Δεποσιτσ, Υνιπερσιτυ οφ Νεω Βρυνσωιχ

- Ζηου, Β., ετ αλ., 2017, Γλοβαλ Ποτεντιαλ οφ Ραρε Εαρτη Ρεσουρχεσ ανδ Ραρε Εαρτη Δεμανδ φορμ Χλεαν Τεχνηολογιεσ, Μινεραλσ 2017, 7, 203; doi:10.3390/μιν7110203

- Ξιε, Ψ., ετ αλ., 2016, Ραρε Εαρτη Ελεμεντ Δεποσιτσ ιν Χηινα, Σοχιετυ οφ Εχονομιχ Γεολογιστσ, Ινχ., Ρεπιεωσ ιν Εχονομιχ Γεολογι, π. 18, χηαπ. 6, ππ. 115□136

- Ηυρστ, Χ., 2010, Χηιναεσ Ραρε Εαρτη Ελεμεντσ Ινδυστρυ: Ωηατ Χαν τησ Ωεστ Λεαρν?, Ινστιτυτε φορ τησ Αναλψσισ οφ Γλοβαλ Σεχυριτυ (ΙΑΓΣ)

- Ψανγ, Ξ. θ., ετ αλ., 2013, Χηιναεσ ιον-αδσορπιον ραρε εαρτη ρεσουρχεσ, μινιγ χονσεθουερχεσ ανδ πρεσερπατιον, Ενπιρονμενταλ Δεπελοπμεντ θουρναλ, 8, ππ. 131□136

- ζονχκεν, θ.Η.Α., 2016, Τησ Ραρε Εαρτη Ελεμεντσ: Τησ Ορε Μινεραλσ ανδ Μαφορ Ορε Δεποσιτσ οφ τησ Ραρε Εαρτησ, Χηαπ. 2, ΣπρινγερΒριεφσ ιν Εαρτη Σχιενχεσ, ΔΟΙ 10.1007/978-3-319-26809-5_2

- Δοσταλ, θ., 2017, Ραρε Εαρτη Ελεμεντ Δεποσιτσ οφ Αλκαλινε Ιγνεουσ Ροχκσ, Ρεσουρχεσ, 6, 34; doi:10.3390/ρεσουρχεσ6030034

- Σερεδιν, ζ.ζ., ετ αλ., 2012, Χοαλ δεποσιτσ ασ ποτεντιαλ αλτερνατιβε σουρχεσ φορ λανθηανιδεσ ανδ ψττριυμ, Ιντερνατιοναλ θουρναλ οφ Χοαλ Γεολογι 94, ππ. 67□93